



**SUPERCAP®**  
TAPONES SINTETICOS PARA BOTELLAS

## SUPERCAP Select



**Supercap España, S.L.** - Avda. Pau Casals, 145 - 08907 L'Hospitalet - BARCELONA  
tel. +34 932 631 583 - fax +34 932 631 607 - [www.supercap.es](http://www.supercap.es) - [info@supercap.es](mailto:info@supercap.es)





**SUPERCAP®**  
TAPONES SINTETICOS PARA BOTELLAS

El tapón SUPERCAP® nace para satisfacer los requisitos que otros sistemas de cierre aún no han logrado garantizar.

Las ventajas son evidentes: no contamina el sabor del vino, no está sujeto a roturas ni se desmigaja durante el descorche, asegura un óptimo rendimiento gracias a su elevada elasticidad.

Compuesto de materiales termoplásticos expandidos, cuidadosamente combinados en sus debidas proporciones, y sometido a un sistema de producción controlado según la Norma UNI ISO 9001, SUPERCAP® garantiza el mantenimiento de sus dimensiones, dureza y retorno elástico.

No contiene gas expandente hidrocarburoado

## SUPERCAP Select

Cierre Sintético Especial creado expresamente para vinos de larga permanencia en botella, producido con material polímero seleccionado. Estudiado para garantizar en el tiempo el menor paso de oxígeno, con la finalidad de conservar la calidad típica de cada vino.

- **Tipología del material**  
Copolíester elastómero expandido, idóneo para el contacto con los alimentos.
- **Dimensiones**  
Largo 42 mm ø 21,5 mm.  
Para dimensiones personalizadas contactar con nuestro dpto. técnico.
- **Colores Estandar disponibles**  
Beige acabado corcho.  
Para colores personalizados contactar con nuestro dpto. técnico.
- **Personalización**  
Se puede marcar con logo personalizado del Cliente  
Colores marcaje: negro. Para colores personalizados contactar con nuestro dpto. técnico.
- **Contacto con alimentos acuosos, ácidos y alcohólicos.**  
Aprobado según la Directiva CEE  
Aprobado según la Normativa FDA Título 21 cfr. §177.1210 - §177.2600  
Certificados Laboratorio CSI - Milano
- **Permeabilidad al oxígeno constante después de 24 meses**  
≤ 0,01 cc/pkg 24 h aire - Test O<sub>2</sub>TR Norma ASTM 1307  
Certificado Laboratorio PDC - Bergamo
- **Resistencia al ataque de mohos y parásitos**  
Inatacable de mohos o parásitos: TCA 2,4,6-Tricloroanisol libre
- **Apto para la Pasteurización**  
Resistente a la temperatura del tunel de pasteurización hasta 70°C
- **Descorche**  
de 25 a 38 kg. de fuerza necesaria
- **Retorno elástico**  
Óptimo
- **Estabilidad dimensional**  
Óptima
- **Resistencia a los rayos UV**  
Óptima

Todos los componentes de los Tapones Supercap® respetan la "Lista Positiva" que regula el uso de los materiales empleados en la producción del Packaging para el contacto con alimentos según la Directiva CEE y FDA. No contiene agentes expandentes hidrocarburoados como el isobutano y/o isopentano.